

Brusni izdelki **Super Finish**

ZA HRPAVOSTI POVRŠIN
DO Ra 0,04 µm



ZA BRUŠENJE:

- OGLJIKOVA, ORODNA, NERJAVEČA JEKLA
- KROM
- NIKELJ
- LAKIRANE POVRŠINE

SWATY COMET



Brusni izdelki **Super Finish** so namenjeni za profesionalno rabo v vseh vejah industrije, kjer se zahtevajo hrapavosti površin do Ra 0,04 µm.

Namenjeni so za brušenje vseh vrst kovin, izjemno dobre rezultate dosegajo na ogljikovih jeklih, orodnih jeklih, nerjavečih jeklih, niklju in kromu ter lakiranih površinah.

Al₂O₃

TRODIMENZIONALNA STRUKTURA
z več plastmi abraziva

dodatek za HLADNO BRUŠENJE

z MANJ MENJAVAMI dosežete
boljšo površino

ENAKOMERNI ODVZEM in HRAPAVOSTI
površine skozi ves čas brušenja

Tabela hrapavosti površin:


	Ra /µm	Granulacija 200	Granulacija 280	Granulacija 400
Orodno jeklo 54HRC		0,09 - 0,06	0,08 - 0,05	0,06 - 0,04
Ogljikovo jeklo brez termične obdelave		0,32 - 0,24	0,21 - 0,12	0,12 - 0,08

Lamelni brusni diski



Dimenziji D x H mm	Obod. hitrost m/s	Štev. obratov 1/min	Granulacija	Pakiranje kom.
115 x 22,23	max.80 optimalna 45	max.13.280	200 280 400	10
125 x 22,23	max.80 optimalna 45	max.12.200	200 280 400	10

Brusni čepi



Dimenzije D x T x H mm	Obod. hitrost m/s	Štev. obratov 1/min	Granulacija	Pakiranje kom.
30 x 30 x 6	45	28600	200 280 400	25
60 x 30 x 6	45	16000	200 280 400	25
80 x 30 x 6	45	10700	200 280 400	25

Brusni koluti



Dimenzije D x T x H mm	Obod. hitrost m/s	Štev. obratov 1/min	Granulacija	Pakiranje kom.
165 x 25 x 25,4	45	5.200	200 280 400	10
165 x 50 x 25,4	45	5.200	200 280 400	10

Brusni trakovi



Dimenziji B x L mm	Oblika spoja	Granulacija	Pakiranje kom.
Po dogovoru	X40R	200 280 400	50



SWATYCOMET, umetni brusni in nekovine, d.o.o.
Titova cesta 60, 2000 Maribor, Slovenija
t: +386 (0)2 333 16 00, +386 (0)3 7575 000
f: +386 (0)2 333 17 90, +386 (0)3 7575 100
www.swatycomet.si, e: info@swatycomet.si

